



Primario Mekano

Primario Alquidálico-Anticorrosivo



CARTA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

Primario Mekano es un primario alquidálico anticorrosivo elaborado con materias primas de alta calidad y tecnología de punta. De alto poder cubriente, excelente brocheo y nivelación, alto rendimiento, buena adherencia y excelente protección a la corrosión para una mejor protección de sus superficies metálicas o de madera.

PRINCIPALES USOS:

Por su gran resistencia y calidad es ideal para decorar y proteger superficies metálicas contra la oxidación en interiores y exteriores. Se puede utilizar en superficies ferrosas, de lámina, madera y muros o fachadas de yeso o concreto.

ACABADO: Mate

ESPECIFICACIONES:

Sólidos Por Peso (%):

Blanco y Colores Claros: 65.0-75.0

Sólidos Por Volumen (%):

Blanco y Colores Claros: 45.0-55.0

Viscosidad (Min):

78-90 KU @25 °C

Densidad (g/ml):

1.20 – 1.45 @25°C

Brillo:

10 Unidades máximo a 60° 24 hrs. después de aplicado.

BENEFICIOS:

Alto Rendimiento
Excelente Poder Cubriente
Buen Brocheo y Nivelación
Excelente resistencia a la corrosión
Fácil aplicación y limpieza
Ecológico, no contiene plomo

Primario Mekano

Primario Alquidálico-Anticorrosivo



CARTA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de detergentes, polvo, grasa, humedad, salitre y de cualquier otro contaminante, la pintura vieja y en mal estado deberá eliminarse completamente utilizando espátula, lija o cepillo.

Sobre superficies de concreto debe asegurarse que no exista salitre y/o humedad, en caso de existir estos factores se deberán eliminar antes de aplicar cualquier acabado.

Cubra muy bien pisos, muebles y objetos que puedan ser salpicados o manchados.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA:

No mezcle con pintura de otro tipo o marca.

Agite la pintura del bote hasta mezclarla toda, si utiliza más de un bote del mismo color, mezcle todos los botes para asegurar un color y acabado uniforme.

Después de agitar y homogenizar perfectamente el contenido del envase agregue hasta un 15% de thinner estándar si la aplicación será con brocha

Si la aplicación es con rodillo diluya máximo con un 10% de thinner estándar

Para mejores resultados se recomienda se aplique con equipo Airless se recomienda no diluir

APLICACIÓN DE LA PINTURA:

Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersion airless por lo menos 2 manos y en capas uniformes, permitiendo que la primera mano seque por lo menos 2 horas antes de aplicar la segunda. No aplique una segunda mano o vuelva a pasar la brocha donde ya aplicó pintura si esta no ha secado totalmente.

Aplique con rodillo para cubrir grandes extensiones, solicítelo de acuerdo al acabado de la superficie a pintar.

Utilice brocha para un acabado más terso.

El cepillo se utiliza para superficies muy rugosas.

El Equipo de aspersion o Airless también se recomienda para grandes superficies, tenga cuidado de cubrir perfectamente muebles y objetos cercanos. Siga las instrucciones del fabricante del equipo.

No aplique en condiciones de lluvia o humedad alta, ya que esto retardará el secado y curado adecuado del material, además que también afectará su adherencia y resistencia.



Primario Mekano

Primario Alquidálico-Anticorrosivo



CARTA TÉCNICA

TIEMPO DE SECADO:

Seca de 1 a 2 horas, dependiendo de las condiciones de temperatura, ventilación y humedad ambiental, pero debe esperar al menos 2 hrs para aplicar una segunda mano y esperar a que seque totalmente antes de utilizar la habitación.

Desarrolla una buena resistencia y curado después de 7 días de aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

8 a 10 m² por litro en superficies lisas y previamente selladas. El rendimiento varía de acuerdo a las condiciones de la superficie a pintar y el método de aplicación.

Este rendimiento no considera pérdidas por aplicaciones gruesas, irregulares o por mezclado.

LIMPIEZA DE EQUIPO:

El equipo utilizado como brochas, rodillos o aspersion deberán lavarse inmediatamente con thinner estándar después de usarlos.

Asegúrese de eliminar los residuos de pintura en la brochas. No deje remojando las brochas por largos periodos.

PRESENTACIÓN:

Bote de 4 litros

Cubeta de 19 litros

Tambor 200 litros.

COLORES DISPONIBLES:

Blanco, Gris y Rojo Oxido.

MANEJO DEL PRODUCTO:

Aplíquese en lugares con adecuada ventilación, con el equipo de protección personal recomendado, guantes, goggles, respirador para vapores orgánicos y mandil protector.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.



Primario Mekano

Primario Alquidálico-Anticorrosivo



CARTA TÉCNICA

RECOMENDACIONES:

Material inflamable, no lo exponga a chispas, flamas o altas temperaturas. El envase cerrado se debe almacenar en lugar fresco y seco, bajo techo. Después de su uso, debe cerrarse perfectamente. Si queda poca pintura pase el material a un envase más pequeño para evitar que se seque.

Mantenga el envase fuera del alcance de los niños

No se recomienda usar en condiciones de alta resistencia mecánica, superficies sujetas a alto tráfico, productos químicos, corrosivos, solvente, humedad u otras condiciones especiales.

ADVERTENCIAS:

La información y datos contenidos en este documento no deberán ser modificados bajo ninguna condición. Los datos aquí especificados son una guía para el consumidor final, están basados en pruebas en campo y en laboratorio. Cualquier cambio al usar el material es responsabilidad directa del usuario. Debido a las diversas opciones que existen al usar estos materiales, se recomienda solicitar la asesoría necesaria al fabricante directo.

Esta información no aplica como garantía. En caso de algún defecto en este producto se llevará a cabo una evaluación de la reclamación correspondiente, la cual deberá ser presentada por escrito al distribuidor directo. En caso de proceder dicha reclamación, el alcance de la compensación será la sustitución del producto defectuoso o un reembolso del precio pagado mediante la presentación del debido comprobante.

La reclamación deberá ser presentada inmediatamente sea detectada. El periodo válido para presentar una reclamación es de 1 año a partir de la fecha de compra.

INFORMACION Y ASESORIA

55-89-75-61-82

55-89-75-61-83