



Mekano Secado Rápido

Alquidal - Estirenado



CARACTERÍSTICAS:

MEKANO SECADO RAPIDO es un esmalte alquidal estirenado, elaborado con materias primas de alta calidad y tecnología de punta. De excelente brillo, dureza, y resistencia a la intemperie.

PRINCIPALES USOS:

Por su gran resistencia y calidad es ideal para decorar y proteger interiores y exteriores. En interiores, se recomienda utilizar en habitaciones en las que se requiera un lavado continuo (cocinas y baños). En exteriores se recomienda aplicar previamente nuestro primario anticorrosivo Mekano. Se puede utilizar en superficies ferrosas, de lámina, madera y muros o fachadas de yeso o concreto.

ACABADO:

Brillante

ESPECIFICACIONES:

Sólidos Por Peso (%):

Blanco y Colores Claros: 43.0 -64.0

Sólidos Por Volúmen (%):

Blanco y Colores Claros: 38.0-50.0

Viscosidad (Min):

500-1000 cps @25°C al momento de envasar

Densidad (g/ml):

1.11 – 1.15 @25°C

BENEFICIOS:

Secado rápido de 10 a 15 minutos
Excelente dureza y resistencia
Alto brillo
Resistente al rodamiento y paso peatonal
Fácil aplicación y limpieza
Ecológico, no contiene plomo



Mekano Secado

Rápido

Alquidal - Estirenado



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de detergentes, polvo, grasa, humedad, salitre y de cualquier otro contaminante, la pintura vieja y en mal estado deberá eliminarse completamente utilizando espátula, lija o cepillo.

Cubra muy bien pisos, muebles y objetos que puedan ser salpicados o manchados.

Superficies Pintadas Anteriormente

Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión y aplique el esmalte. Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.

Superficies Nuevas Fierro o Acero: Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre, aplique un primario anticorrosivo formulado con Cromato de zinc, siguiendo las instrucciones de aplicación, deje secar un mínimo de 24 horas y aplique el esmalte estirenado.

Lámina Galvanizada: Trate la superficie previamente desengrasada, con ácido muriático comercial (2 partes de agua por una de ácido), enjuague con agua limpia, seque y aplique el esmalte estirenado.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA:

No mezcle con pintura de otro tipo o marca.

Agite la pintura del bote de abajo hacia arriba hasta mezclarla toda. Después de agitar y homogenizar perfectamente el contenido del envase agregue hasta un 20% de Xilol.

Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

El Esmalte Estirenado secado rápido se aplica por aspersión debido a su rapidez de secado.

Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

APLICACIÓN DE LA PINTURA:

Aplique preferentemente por las mañanas antes que el sol salga o por las tardes, no se debe aplicar si la superficie está caliente debido a que la película presentará problemas de burbuja.

No aplique en condiciones de lluvia o humedad, ya que esto retardará el secado y curado adecuado del material, además que también afectará su adherencia y resistencia.

Al aplicar con máquina pintarrayas se recomienda no diluir o únicamente al mínimo necesario.

Si requiere aplicar microesfera reflejante, agregue la microesfera inmediatamente después de pintar cuando aún la pintura esté húmeda, en una relación de 700-800 g. de microesfera por litro de pintura. Esta ayuda a mejorar la resistencia de la pintura.



Mekano Secado

Rápido

Alquidial - Estirenado

CARTA TÉCNICA



TIEMPO DE SECADO:

Seca de 10 a 15 min al tacto, dependiendo de las condiciones de temperatura, ventilación y humedad ambiental.

Para uso ligero debe esperar mínimo 30 min. a que seque totalmente.

Desarrolla una buena resistencia y curado después de 7 días de aplicación.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

8-10 m² por litro con líneas de 10 cm. de ancho y 1.5 a 2 mils. de espesor de película seca. El rendimiento varía de acuerdo a las condiciones de la superficie a pintar y el método de aplicación. Este rendimiento no considera pérdidas por aplicaciones gruesas, irregulares o por mezclado.

LIMPIEZA DE EQUIPO:

El equipo utilizado como brochas, rodillos o aspersión deberán lavarse inmediatamente con xilol o thinner estándar después de usarlos.

Asegúrese de eliminar los residuos de pintura en la brochas. No deje remojando las brochas por largos periodos.

PRESENTACIÓN:

Bote de 4 litros

Cubeta de 18 litros

Tambor 200 litros.

COLORES DISPONIBLES:

Blanco, Negro y 10 Colores de catálogo.

MANEJO DEL PRODUCTO:

Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y durabilidad del esmalte.

Aplique manos delgadas para obtener un acabado perfecto y secado rápido.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Aplíquese en lugares con adecuada ventilación, con el equipo de protección personal recomendado, guantes, goggles, respirador para vapores orgánicos y mandil protector.



Mekano Secado Rápido

Alquidal - Estirenado



No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

RECOMENDACIONES:

Material inflamable, no lo exponga a chispas, flamas o altas temperaturas. El envase cerrado se debe almacenar en lugar fresco y seco, bajo techo. Después de su uso, debe cerrarse perfectamente. Si queda poca pintura pase el material a un envase más pequeño para evitar que se seque.

Mantenga el envase fuera del alcance de los niños

No se recomienda usar en superficies galvanizadas o de aluminio.

No se aplique en condiciones de humedad, productos corrosivos, solventes u otras condiciones especiales.

No se aplique cuando la temperaturas del asfalto o superficie a pintar sobrepase los 32°C o sea menor de 10°C.

ADVERTENCIAS:

La información y datos contenidos en este documento no deberán ser modificados bajo ninguna condición. Los datos aquí especificados son una guía para el consumidor final, están basados en pruebas en campo y en laboratorio. Cualquier cambio al usar el material es responsabilidad directa del usuario. Debido a las diversas opciones que existen al usar estos materiales, se recomienda solicitar la asesoría necesaria al fabricante directo.

Esta información no aplica como garantía. En caso de algún defecto en este producto se llevará a cabo una evaluación de la reclamación correspondiente, la cual deberá ser presentada por escrito al distribuidor directo. En caso de proceder dicha reclamación, el alcance de la compensación será la sustitución del producto defectuoso o un reembolso del precio pagado mediante la presentación del debido comprobante.

La reclamación deberá ser presentada inmediatamente sea detectada. El periodo válido para presentar una reclamación es de 1 año a partir de la fecha de compra.

INFORMACION Y ASESORIA

55-89-75-61-82

55-89-75-61-83