



# Tráfico Mekano

Alquidial - Hule Clorado

## CARTA TÉCNICA



### CARACTERÍSTICAS:

Mekano pintura para Tráfico es una pintura fabricada con base en Resinas alquidáticas y de Hule clorado, no contiene brea y está formulada con materiales de alta calidad, de buen poder cubriente y excelente duración y resistencia al paso peatonal y al rodamiento.

### PRINCIPALES USOS:

Por su gran resistencia se puede utilizar en todo tipo de señalamiento de carreteras, asfalto, guarniciones, líneas de división, pasos peatonales, puentes, pistas, tránsito... etc.

### ACABADO:

Mate

### ESPECIFICACIONES:

#### Sólidos Por Peso (%):

Blanco y Colores Claros: 65.0 -70.0

#### Sólidos Por Volúmen (%):

Blanco y Colores Claros: 35.0-50.0

#### Viscosidad (Min):

3' Copa Ford #4 al momento de envasar

#### Densidad (g/ml):

1.40 – 1.60 @25°C

### BENEFICIOS:

Secado Rápido  
Resistente al rodamiento y paso peatonal  
Fácil aplicación y limpieza  
Ecológico, no contiene plomo



# Tráfico Mekano

Alquidial - Hule Clorado

## CARTA TÉCNICA



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de detergentes, polvo, grasa, humedad, salitre y de cualquier otro contaminante, la pintura vieja y en mal estado deberá eliminarse completamente utilizando espátula, lija o cepillo.

### PREPARACIÓN DE LA PINTURA:

No mezcle con pintura de otro tipo o marca.

Agite la pintura del bote de abajo hacia arriba hasta mezclarla toda. Después de agitar y homogenizar perfectamente el contenido del envase agregue hasta un 10% de thinner estándar o xilol

### APLICACIÓN DE LA PINTURA:

Aplique preferentemente por las mañanas antes que el sol salga o por las tardes, no se debe aplicar si la superficie esté caliente debido a que la película presentará problemas de burbuja.

No aplique en condiciones de lluvia o humedad, ya que esto retardará el secado y curado adecuado del material, además que también afectará su adherencia y resistencia.

Al aplicar con máquina pintarrayas se recomienda no diluir o únicamente al mínimo necesario.

Si requiere aplicar microesfera reflejante, agregue la microesfera inmediatamente después de pintar cuando aún la pintura esté húmeda, en una relación de 700-800 g. de microesfera por litro de pintura. Esta ayuda a mejorar la resistencia de la pintura.

### TIEMPO DE SECADO:

Seca de 5 a 10 min al tacto, dependiendo de las condiciones de temperatura, ventilación y humedad ambiental.

Para uso ligero debe esperar mínimo 30 min. a que seque totalmente.

Desarrolla una buena resistencia y curado después de 1 hora de aplicación.

### RENDIMIENTO TEÓRICO:

30 a 33 metros lineales por litro con líneas de 10 cm. de ancho y 6 mls. de espesor de película. El rendimiento varía de acuerdo a las condiciones de la superficie a pintar y el método de aplicación.

Este rendimiento no considera pérdidas por aplicaciones gruesas, irregulares o por mezclado.



# Tráfico Mekano

Alquidal - Hule Clorado

## CARTA TÉCNICA



### LIMPIEZA DE EQUIPO:

El equipo utilizado como brochas, rodillos o aspersión deberán lavarse inmediatamente con xilol o tinner estándar después de usarlos.

Asegúrese de eliminar los residuos de pintura en la brochas. No deje remojando las brochas por largos periodos.

### PRESENTACIÓN:

Bote de 4 litros  
Cubeta de 19 litros  
Tambor 200 litros.

### COLORES DISPONIBLES:

Blanco, Amarillo, Rojo, Azul y Negro

### MANEJO DEL PRODUCTO:

Aplíquese en lugares con adecuada ventilación, con el equipo de protección personal recomendado, guantes, goggles, respirador para vapores orgánicos y mandil protector.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

### RECOMENDACIONES:

Material inflamable, no lo exponga a chispas, flamas o altas temperaturas. El envase cerrado se debe almacenar en lugar fresco y seco, bajo techo. Después de su uso, debe cerrarse perfectamente. Si queda poca pintura pase el material a un envase más pequeño para evitar que se seque.

Mantenga el envase fuera del alcance de los niños

No se recomienda usar en superficies galvanizadas o de aluminio.

No se aplique en condiciones de humedad, productos corrosivos, solventes u otras condiciones especiales.

*Pinturas, Barnices y Recubrimientos Modernos, S.A. DE C.V.  
Mayo 21*

*Revisión No.: 11*



# Tráfico Mekano

Alquidal - Hule Clorado

## CARTA TÉCNICA



No se aplique cuando la temperaturas del asfalto o superficie a pintar sobrepase los 32°C o sea menor de 10°C.

### ADVERTENCIAS:

La información y datos contenidos en este documento no deberán ser modificados bajo ninguna condición. Los datos aquí especificados son una guía para el consumidor final, están basados en pruebas en campo y en laboratorio. Cualquier cambio al usar el material es responsabilidad directa del usuario. Debido a las diversas opciones que existen al usar estos materiales, se recomienda solicitar la asesoría necesaria al fabricante directo.

Esta información no aplica como garantía. En caso de algún defecto en este producto se llevará a cabo una evaluación de la reclamación correspondiente, la cual deberá ser presentada por escrito al distribuidor directo. En caso de proceder dicha reclamación, el alcance de la compensación será la sustitución del producto defectuoso o un reembolso del precio pagado mediante la presentación del debido comprobante.

La reclamación deberá ser presentada inmediatamente sea detectada. El periodo válido para presentar una reclamación es de 1 año a partir de la fecha de compra.

### INFORMACION Y ASESORIA

55-89-75-61-82

55-89-75-61-83